

## ExamGuard™ Nitrile Plus

### Características especiales:

- Más de 290 mm de longitud para una protección más completa.
- Sin látex. Sin proteína.
- Es la mejor para los manos sensibles.
- Resistencia excelente a pinchazos, desgarros y químico.
- Pesos 6.3 gramos por pieza, alta calidad y polivalente para diversos ámbitos.
- Adaptarse a la mano y colocarla en una posición cómoda.
- Buen agarre con superficie texturada.
- 100% de cumplimiento con la norma EN455 y FDA 510K.



### Especificación de productos Ref.7236

| Descripción de Producto | <i>Guantes de nitrilo de examen, sin polvo, ambidextro, puños con reborde, texturado en la área de apretón, sin esterilizado.</i>  |                         |              |                           |              |        |
|-------------------------|--|-------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------|
| Tamaño                  |  | XS                      | S            | M                         | L            | XL     |
| Anchura de la palma     | mm   | 70±10                   | 80±10        | 95±10                     | 110±10       | 120±10 |
| Longitud Total          | mm   | 290 ± 5                 |              |                           |              |        |
|                         | inch   | 11.42 ± 0.2             |              |                           |              |        |
| Espesor de la capa sola |  | Dedos                   | Palma        | Puño                      |              |        |
|                         | mm   | 0.14 ± 0.03             | 0.12 ± 0.02  | 0.10 ± 0.02               |              |        |
|                         | mil  | 5.51 ± 1.18             | 4.72 ± 0.79  | 3.94 ± 0.79               |              |        |
| Propiedad Física        | Tipo   | Antes de envejecimiento |              | Después de envejecimiento |              |        |
|                         |  | Estándar                | MocareHealth | Estándar                  | MocareHealth |        |
|                         | Fuerza a romper (N)  | 6                       | 9            | 6                         | 8            |        |
|                         | Resistencia a la tensión (Mpa)   | 14 (min)                | 25           | 14 (min)                  | 24           |        |
| Máxima elongación (%)   | 500  | 580                     | 400          | 560                       |              |        |
| Esterilización          | Esterilización por Gama  |                         |              |                           |              |        |
| Estándar de Calidad     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se conforma con ASTM D 6319-10, ASTM D 5151, EN455, ISO 11193 and AS/NZS 4011.</li> <li>• Agujero de alfiler 1.5</li> <li>• Obtuvo CE.</li> </ul> |                         |              |                           |              |        |
| Embalaje                | 100 piezas / caja, 10 cajas / cartón   |                         |              |                           |              |        |

#### Mocare Health Co., Ltd.

Tel : 886-4-8762747 SitioWeb : <http://www.mocarehealth.com>

Fax : 886-4-8762749 E-mail : [service@mocarehealth.com](mailto:service@mocarehealth.com)

Oficina : No.216, Laonong Rd., Tianzhong Township, Changhua County, 52046, Taiwan ( R.O.C.)